

EKO POPÍLEK 450

Základní charakteristiky:	vlastnosti:	Harmonizované technické specifikace:
Index účinnosti po 28 dnech	≥ 75%	ČSN EN 450-1, ČSN EN 196-1
Index účinnosti po 90 dnech	≥ 85%	ČSN EN 450-1, ČSN EN 196-1
Jemnost	kategorie N	ČSN EN 450-1, EN 933-10
ztráta žíháním	kategorie B	ČSN EN 450-1, ČSN EN 196-2
celková vlhkost	do 0,5%	PP č.2
objemová stálost	≤ 10mm	ČSN EN 450-1, ČSN EN 196-3
měrná hmotnost	2400 - 2800 kg/m ³	ČSN EN 450-1, ČSN EN 196-6
obsah chloridů	≤ 0,1 %	ČSN EN 450-1
obsah oxidu sírového	≤ 3,0 %	ČSN EN 450-1
obsah oxidu vápenatého	≤ 10 %	ČSN EN 450-1
obsah volného oxidu vápenatého	≤ 3 %	ČSN EN 450-1
Hmotnostní aktivita Ra ²²⁶	≤ 300 Bq.kg ⁻¹	Vyhláška č. 499